

## PRODUKTA DATU LAPA



### PAROC WAS 35t

Puscieta , ugunsdroša akmens vates plāksne ar augstvērtīgiem siltumizolācijas rādītājiem. Plāksnei ir stiklauduma pārklājums

Siltumizolācijas plāksne dažādās ārsienu piekārto fasāžu konstrukcijās jaunā būvniecībā un renovācijā. Plāksne var tikt pielietota vienslāņu vai divslāņu

**Sertifikācijas Numurs**  
**Marķējuma Kods**  
**Iepakojuma Veids**

PAROC akmens vates izstrādājumi ir spējīgi izturēt augstu temperatūru iedarbību. Saistviela sāk iztvaikot, kad temperatūra pārsniedz aptuveni 200°C. Siltumizolācijas īpašības paliek nemainīgas , bet spiedes stiprība samazinās. Mīkstināšanās temperatūra akmens vates izstrādājumiem ir vairāk kā 1000°C.

0809-CPR-1015 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Plāksnes uz koka paletes plastikāta iepakojumā

| DIMENSIJAS                                                |         |                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| PLATUMS X GARUMS                                          |         | BIEZUMS                           |
| 1200 x 1800, 600 x 1200 mm                                |         | 30, 50, 100, 150, 200 mm          |
| Saskaņā ar EN 822                                         |         | Saskaņā ar EN 823                 |
| Citi izmēri var tikt piegādāti saskaņā ar pieprasījumu    |         |                                   |
| ĪPAŠĪBA                                                   | VĒRTĪBA | SASKAŅĀ AR                        |
| DIMENSIONĀLĀ STABILITĀTE                                  |         |                                   |
| Dimenisonāla Stabilitāte Specifiskā Temperatūrā, DS(70,-) | ≤ 1 %   | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |

## Īpašības

| ĪPAŠĪBA                                                                                  | VĒRTĪBA                                                                                                                                                    | SASKAŅĀ AR                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>UGUNSAISZARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS</b>                                                        |                                                                                                                                                            |                                      |
| Ugunsreakcijas klase, Eiroklase                                                          | A1                                                                                                                                                         | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Nepārtraukti kvēlojoša degšana                                                           | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015              |
| Degtspēja                                                                                | Nedegošs                                                                                                                                                   | EN ISO 1182                          |
| <b>SILTUMVADĪTSPĒJA</b>                                                                  |                                                                                                                                                            |                                      |
| Siltuma pretestība                                                                       | <a href="https://paroc.com/thermal-resistance-table">https://paroc.com/thermal-resistance-table</a>                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015              |
| Īpatnējā Siltumvadītspēja $\lambda_D$                                                    | 0,033 W/mK                                                                                                                                                 | EN 13162:2012 + A1:2015              |
| Biezuma Pielaide, T                                                                      | T5                                                                                                                                                         | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)     |
| Pretestība gaisa plūsmai $AF_R$                                                          | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)   |
| Gaisa Caurlaidības Koeficients, $\ell$                                                   | $35 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{Pa}\cdot\text{s}$                                                                                                     | EN 29053                             |
| <b>MITRUMA ĪPAŠĪBAS</b>                                                                  |                                                                                                                                                            |                                      |
| Īstermiņa Ūdens Absorbcija $W_S$ , ( $W_p$ )                                             | $\leq 1 \text{ kg/m}^2$                                                                                                                                    | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)    |
| Ilgtermiņa Ūdens Absorbcija $W_L(P)$ , ( $W_{lp}$ )                                      | $\leq 3 \text{ kg/m}^2$                                                                                                                                    | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)   |
| Ūdens tvaika difūzijas pretestība $MU$ , $\mu$                                           | 1                                                                                                                                                          | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)   |
| Ūdens Tvaika Pretestība Z                                                                | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012+A1:2015                |
| <b>SKAŅAS ĪPAŠĪBAS</b>                                                                   |                                                                                                                                                            |                                      |
| Skaņas absorbcija                                                                        | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Dinamiskā Stingrība SD                                                                   | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
| <b>MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS</b>                                                               |                                                                                                                                                            |                                      |
| Spiedes Spriegums 10% CS(10), $\sigma_{10}$                                              | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)     |
| Stiprība Spiedē CS(Y), $\sigma_m$                                                        | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)     |
| Punktveida slodze PL(5)                                                                  | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)   |
| Stiprība Stiepē Perpendikulāri Virsmai TR, $\sigma_{mt}$                                 | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)    |
| Saspiežamība CP                                                                          | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015              |
| <b>EMISIJA</b>                                                                           |                                                                                                                                                            |                                      |
| Bīstamu vielu izdalījumi                                                                 | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015              |
| <b>SPIEDES IZTURĪBAS ILGUMS PRET SILTUMU, KLIMATA APSTĀKĻIEM, NOVECOŠANU/DEGRADĀCIJU</b> |                                                                                                                                                            |                                      |
| Spiedes Šķūde $CC(i_1/i_2/y)\sigma_c X_{ct}$                                             | NPD                                                                                                                                                        | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)    |
| <b>UGUNSIKTURĪBAS UN SILTUMNOTURĪBU ĪPAŠĪBU KALPOŠANAS ILGUMS</b>                        |                                                                                                                                                            |                                      |
| Ugunsreakcijas ilgums pret siltumu, klimata apstākļiem, novecošanu/degradāciju           | Minerālvides uguns izturība ar laiku nesamazinās. Eiroklasifikācija izstrādājumam ir saistīta ar organisko saistvielu, kas ar laiku nevar palielināties.   |                                      |
| Siltuma pretestības ilgums pret siltumu, klimata apstākļiem, novecošanu/degradāciju      | Siltuma vadītspēja minerālvides izstrādājumiem ar laiku nemainās, pieredze rāda, ka šķiedru struktūra ir stabila un poranība satur tikai atmosfēras gaisu. |                                      |

## Izskats

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Pārklājums | Stiklauduma pārklājums |
|------------|------------------------|



PAROC SIA, Celtniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, [www.paroc.lv](http://www.paroc.lv)

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.